



FICHA TECNICA

MONOCAPA

Pintura Plástica Mate

Código : 270

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en emulsión de vinilo y etileno.

PROPIEDADES

- * Cubrición total con una mano
- * Extra-lavabilidad y gran resistencia al frote húmedo
- * No salpica
- * Secado rápido

USOS

Para el pintado y decoración de paredes y techos tanto en interior como en exterior.

Por sus propiedades de inocuidad está indicado para el pintado de superficies que deban estar en contacto con alimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo

Copolímero de acetato de vinilo y etileno

Pigmentos

Dioxido de Titanio, pigmentos sin plomo y cargas minerales.

Disolvente

Agua.

Brillo

Mate.

Color

Blanco.

Contenido en sólidos

38.5 % en volumen ± 0.5 (color blanco)

57 % en peso ± 0.5

Densidad (g/cc)

Blanco

1.47 ± 0.03

Colores

Entre 1,46 y 1,48 según color

Viscosidad

115 KU ± 2

Secado a 23°C. y 50% H.R.

30 minutos.

Repintado

Pasadas 3 horas.

La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.

Rendimiento teórico

10 - 14 m²/ litro.

Espesor de película

70 - 85 micras húmedas. 28 - 38 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego

M-1

Norma UNE 23.727

Uso para Contacto Alimentario

Norma UNE 53.330

Seguridad de los Juguetes

Norma EN-71-3:1.994

Resistencia al lavado

Superior a 5.000 ciclos

Según Norma DIN 53.778

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación Entre 5 y 35°C
Máxima humedad relativa 85 %

Útiles de Aplicación Brocha, Rodillo o Pistola.
Disolvente Agua.
Dilución Listo al uso para brocha y rodillo, para pistola diluir convenientemente.
Limpieza de útiles Agua.

SISTEMA DE APLICACIÓN Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización

Preparación previa Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Superficies nuevas

Yeso y Cemento Aplicar una primera capa con Brufix.

Madera Imprimir con la Preparación para madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic Bruguer.

Acabado Aplicar una capa con el producto sin diluir.

Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, lávela con un trapo humedecido con agua y un poco de jabón y aplique una capa de pintura.

Si la pintura antigua está en mal estado o tiene una adherencia deficiente, deberá eliminarse hasta conseguir un soporte firme y saneado. Reparar con Pasta Tapagrietas Bruguer si fuera necesario y proceder como en superficies nuevas.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

Las superficies muy absorbentes deben ser imprimadas con Brufix. Si además la superficie es pulverulenta debe fijarse con la Preparación Fijadora Universal Bruguer. Las posibles manchas ocasionadas por humos de tabaco o filtraciones de agua deben aislarse con la Preparación selladora Sellatine para evitar sangrados posteriores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standards de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59º - N.I.F. A-08-218158

